

## Cassia Gesmoord / Etouffé

### Producteigenschappen :

Formaat	L	B	H	# st/m <sup>2</sup> voeg 12mm	# st/m <sup>2</sup> voeg 5mm	T	R	Euroklasse (vorst)	Vorstklasse volgens NBN B27- 009	Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde)	Poro- siteit	IW	IW klasse	BENOR	Declaration of Performance
	495	95	48	32.9	37.7	Tm	Rm	F2	zeer vorstbestand	≥ 25	≤ 8 %	IW2	weinig zuigend	BENOR	

### Propriétés du produit :

Format	L	L	H	# pc/m <sup>2</sup> joint 12mm	# pc/m <sup>2</sup> joint 5mm	T	R	Classe Euro (gel)	Classe de résistance au gel selon NBN B27-009	Résistance à la compress. (moy. décl.)	Poro- siteit	IW	Classe d'absorption d'eau initiale	BENOR	Declaration of Performance
	495	95	48	32.9	37.7	Tm	Rm	F2	très résistant au gel	≥ 25	≤ 8 %	IW2	peu absorbant	BENOR	

### Productie :

Kleisamenstelling : mengeling van lokale tertiaire klei met schiefferklei en Westerwald-klei

Temperatuur en atmosfeer : 1040 °C, oxiderend

Vormgeving : werkelijke verschijningsvorm: afhankelijk van formaat - behorend tot groep 1 volgens EC6 (max. perforatiegraad 25%)

Nabehandeling: gesmoord

### Uitzichtkenmerken :

Algemeen: De stenen worden gevormd door het afsnijden van een hoeveelheid klei van een geperste streng. Een afgelijnde regelmatige vorm wordt bekomen.

Kleurtint: zwart en grijs genuanceerd

Oppervlaktetextuur: Op de ene zijde hebben de stenen een ruwe schaving en op de andere zijde een gebroken structuur

Aspect: mat

### Gebruik :

Type steen : machinale strengpers baksteen

Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk

### Production :

Composition de l'argile : mélange d'argile locale tertiaire avec de l'argile schisteuse et Westerwald

Température et atmosphère : 1040 °C, oxydant

Configuration: en fonction du format – appartenant au groupe 1 selon CE6 (degré de perforation max. 25%)

Traitement supplémentaire : étouffée

### Caractéristiques :

Général: La forme de la brique provient de son procédé de production étiré, par lequel chaque brique est obtenue en coupant un boudin d'argile à distance régulière.

Couleur : noir et gris nuancé

Texture surface: D'un côté les briques sont rabotées, de l'autre côté la surface a une structure cassée

Aspect: mat

### Utilisation :

Type de brique : brique de parement étirée machinale

Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante

### **Conformiteitskeurmerk en normen :**

De fabrikant kan in het kader van de Europese  
Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-  
markering voorleggen.

De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken is conform de norm  
EN771-1. Het BENOR-keurmerk garandeert conformiteit met de PTV23-  
002.

De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via  
<http://ce.wienerberger.com>

### **Uitvoering :**

De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en  
worden weggenomen in diagonale richting.

De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd\* volgens  
halfsteens-/stapel-/wild-/... verband\*.

Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies  
naargelang de IW-klasse.

Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd  
worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

\* schrappen wat niet past

#### Opmerking

Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het  
van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden.  
Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo  
worden geminimaliseerd.

### **Aanvulling op de uitzichtkenmerken :**

#### Beschadigingen :

Bij stenen bedoeld voor zichtbaar metselwerk zullen bij een steekproef,  
af fabriek, van 100 stenen tenminste 90 stenen aanwezig zijn met één  
onbeschadigde strek en één onbeschadigde kop, beschreven volgens  
PTV 23-002.

#### Fouten :

Het aantal stenen met fouten, af fabriek, mag de 5% niet overschrijden.  
Worden beschouwd als fout :

- de aanwezigheid van insluitsels die door zwellings kunnen aanleiding  
geven tot afschilferingen in het zichtvlak van de steen
- scheuren met breedte  $\geq 0.2$  mm op het zichtvlak

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te  
verwerken ! Het metselwerk is te beoordelen van op 2 meter afstand.

### **Certificat de conformité et normes :**

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP)  
et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation  
Européenne des Produits de Construction.

La déclaration de prestation des principales caractéristiques est  
conforme avec la norme EN 771-1. Le certificat de qualité  
BENOR garantit la conformité avec la PTV 23-002.

La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur  
<http://ce.wienerberger.com>

### **Exécution :**

Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale  
dans 4 à 5 paquets différents.

Elles seront mises en œuvre en maçonnerie  
traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée\* suivant  
appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ....\*

Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les  
recommandations selon la classe d'absorption d'eau initiale.

Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au  
chantier par l'entrepreneur pour accord du maître d'ouvrage.

\* biffer la mention inutile

Remarque : Pour d'éventuelles livraisons supplémentaires et  
pour le dossier post-intervention, il est important de noter le  
numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement  
liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum.

### **Complément sur les caractéristiques :**

#### Dégâts :

On considère dans le cas de briques destinées à la maçonnerie  
apparente (départ usine) que dans minimum 90% de la livraison,  
au moins une panneresse et une boutisse ne présentent aucun  
dégât, selon PTV 23-002.

#### Défauts :

Le nombre de briques avec défaut (départ usine) ne peut  
dépasser les 5%.

Sont considérés comme défaut :

- la présence d'inclusions qui, par gonflement, pourraient  
provoquer des éclats dans la face visible de la brique
- des fissures ayant une largeur  $\geq 0.2$  mm dans la face visible  
de la brique

Tout dégât et défaut doivent toujours être signalés avant la mise  
en œuvre !

L'observation se fait à une distance de 2 mètres.

Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 – BE 8500 Kortrijk – T: +32 56 24 96 16 – F: +32 56 22 87 11 – [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u downloaden of telefonisch opvragen.  
Consultez toujours les avis de mise en œuvre, de sécurité et d'entretien. Les consignes spécifiques peuvent être téléchargées ou demandées par téléphone.

#### **Oktober 2013**

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Producten van 1 batch dienen steeds vermengd te worden.
- Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder toestemming van Wienerberger worden veranderd.

#### **Octobre 2013**

- Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les précédents. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- La totalité des briques doit être commandée en une seule fois étant donné que les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Des produits d'une charge doivent toujours être mélangés.
- Il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre, de la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification du présent document n'est acceptée sans autorisation préalable de la part de Wienerberger.